

Ricorda: **ENECRETE WS** è la soluzione sigilla acqua, per fermare l'umidità e il drenaggio. Per cementare rapidamente perdite d'acqua ed infiltrazioni consultare la scheda tecnica dell'**ENECRETE WP..**

Prodotti rivoluzionari...

... per ricostruire, ristrutturare e proteggere tutti i tipi di equipaggiamenti di movimentazione dei fluidi, macchinari e strutture

ENECRETE® WS

IL SIGILLA ACQUA...

**Protegge cementi, pozzi
pareti di mattoni, stucchi**

Sigilla e fa tenuta

Eccellente adesione

Semplice da usare

ENECRETE® WS combina le migliori caratteristiche dei tradizionali materiali cementizi con la avanzata adesione e protezione dei polimeri di alta qualità. Questo straordinario materiale fornisce un prodotto pronto all'uso che sigilla, permanentemente, cementi e mattoni da infiltrazioni e perdite.

Il sigillante a prova di tenuta che riempie sigilla e protegge pareti, mattoni e cementi

ENECRETE® WS è un prodotto facile da usare per sigillare strutture cementizie. Impiega un processo di reazione che si trasforma in eccezionali proprietà. La reazione che si sviluppa dopo miscelato, combina la reazione di idratazione del calcio-silicio-alluminio (per la durezza e la stabilità) con la reazione di una pellicola di polimero adesivo (per offrire tenuta, resistenza chimica e adesione).

ENECRETE WS può essere usato da un lato come strato preventivo e protettivo o come un mezzo per riparare mattoni, o pareti in base al rapporto di miscelazione.

ENECRETE WS è un bi-componente facile da preparare ed applicare sul campo. Un prodotto che può essere usato per i più comuni problemi industriali (attacchi a cemento e infiltrazioni d'acqua).



1. Il problema - Pareti aggredite chimicamente con conseguente infiltrazione...



2. Dopo aver otturato le perdite con ENECRETE WP, le pareti sono pennellate con due mani di WS...



3. Il risultato - Sigillatura e protezione a prova d'acqua. ENECRETE WS ha sigillato e protetto in pochi passaggi.

ENECRETE WS

ENECON Italia srl

Tel e Fax: 081-8846478

e-mail: enecon@enecon.it

www.enecon.it

Sede legale: Via San Tommaso d' Aquino, 36 80133 Napoli

Uff. e Dep.: Via Passariello, 141 80038 Pomigliano d'arco (Na)

ENECRETE® WS

SIGILLATURA E TENUTA STAGNA DI STRUTTURE CEMENTIZIE

ENECON®

Preparazione Superfici

ENECRETE® WS deve essere applicato solo su superfici pulite, secche e prive di contaminazioni.

1. Rimuovere tutte le scaglie e altre contaminazioni.
2. A seconda del tipo di superficie pulire e rimuovere ogni contaminazione con solventi o sistemi abrasivi, vapore, sabbature o altri mezzi adeguati.
3. Dopo aver rimosso tutte le contaminazioni, flussare la superficie abbondantemente e asciugare.

Miscelazione

Per Vostra convenienza, la polvere ENECRETE® WS e il liquido sono forniti in precise quantità per facilitarne la miscelazione. Rimuovere la polvere e il liquido dal secchiello, versare il liquido nel contenitore lentamente, aggiungere la polvere al liquido miscelando. Per facilitare la miscelazione usare un trapano elettrico con apposita punta o altro mezzo adeguato.

Per una consistenza pennellabile — versare l'intera quantità di liquido.
Per una consistenza spalmabile — aggiungere sufficiente liquido per ottenerla.

Applicazione

ENECRETE® WS deve essere applicato su una superficie umida ma senza presenza di acqua. Utilizzare un pennello usato per carta da parati. Applicare due mani. Con ogni mano si raggiunge uno spessore di 1,5 mm. La seconda mano va applicata perpendicolarmente alla prima. Ripassare con temperature di 25 °C dopo circa 1,5 ore. Non applicare se la temperatura è al di sotto di 10 °C

Pulizia Utensili

Rimuovere immediatamente eccessi di materiale usando l'acqua. Dopo che il materiale si è indurito bisogna pulire gli utensili meccanicamente.

Dati tecnici

Volume amalgamato per 15 kg	675 in ³ / 11060 cc	
Copertura per Kit da 15 Kg @ 1,5 mm	6.5 - 7.5 m ²	
Durata a magazzino	8 mesi in normali condizioni	
Rapporto di miscelazione	Polvere	Acqua
in volume	1.3	1
in peso	3.3	1

Salute e sicurezza

Ogni sforzo è stato compiuto per rendere i prodotti Enecon semplici e sicuri da usare. Normali pratiche industriali di igiene, pulizia e sicurezza, unita a protezioni personali vanno comunque osservati. Si prega di riferirsi al PROSPETTO DI DATI RIGUARDANTI LA SICUREZZA, fornito con il materiale e disponibile su richiesta, per maggiori informazioni.

Supporto tecnico

Lo staff tecnico Enecon è sempre disponibile a fornire assistenza tecnica e supporto, sia nella comprensione delle procedure per applicazioni complesse, sia per rispondere a semplici domande. Contatta l' Agente di zona o il tuo locale Distributore per approfondire applicazioni di Vs. Interesse.

Il vostro agente di zona ENECON®

RICCARDO CONSANI
Via Romana 615/S
55100 Arancio - Lucca
Tel.+ 39 335.5490959
consaniriccardo@gmail.com
www.riccardoconsani.it

All information contained herein is based on long term testing in our laboratories as well as practical field experience and is believed to be reliable and accurate. No condition or warranty is given covering the results from use of our products in any particular case, whether the purpose is disclosed or not, and we cannot accept liability if the desired results are not obtained.

Copyright © 1998 by ENECON Corporation. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or used in any form or by any means - graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or information storage and retrieval systems - without written permission of ENECON Corporation.